









**UAB „JŪRĖS MEDIS“ gaminamų klijuotos medienos konstrukcijų  
PAVIRŠIAUS VIZUALINĖS KOKYBĖS KLASIŲ APRAŠAS**




Paruošta pagal Vokietijos klijuotos medienos tyrimų laboratorijos (bendrijos)  
(Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.) pateikiamas rekomendacijas.




Specialūs reikalavimai arba kriterijai atskirais atvejais (kiti, žemiau neapibūdinti reikalavimai) yra tiekėjo ir pirkėjo susitarimo objektas, t.y. specifikuojami papildomai produkto pateikimo sąlygose ir aprašymuose.


Eil. Nr.	KRITERIJAI <sup>1</sup>	Industrinė kokybė	Standartinė kokybė
1.	 Sveikos suaugusios šakos <sup>2,3</sup>	Leidžiama	Leidžiama
2.	 Iškrentančios ir nesuaugusios šakos su žievės likučiais <sup>2,3</sup>	Leidžiama	Iki ≤ 20 mm <sup>4</sup> leidžiama, nuo > 20 mm <sup>4</sup> būtinas teisingai parinktas ir kokybiškas gamyklinis užtaisymas.

<p>3.</p>	 <p>Sakų "kišenės" <sup>3,5</sup> <b>Stovis pateikimo metu</b></p>	<p>Leidžiama</p>	<p>Sakų "kišenės" iki 5 mm pločio yra leidžiamos. Didesnio pločio sakų kišenėms būtinas teisingai parinktas ir kokybiškas gamyklinis užtaisymas.</p>
<p>4.</p>	 <p>Defektų užtaisymai "laiveliais" arba dirbtiniais kamščiais <sup>3</sup></p>	<p>Nėra būtina</p>	<p>Leidžiama</p>
<p>5.</p>	 <p>Glaisto pagalba atliekami šakų ir plyšių pataisymai <sup>3</sup> <b>Pataisymų kiekis neribojamas</b></p>	<p>Nėra būtina</p>	<p>Leidžiama <sup>6</sup>, jeigu užsakyme nereikalaujama kitaip.</p>

<p>6.</p>	 <p>Vabzdžių poveikis, kirmgraužos <sup>3</sup></p>	<p>Leidžiami išgraužti kanalai iki 2 mm</p>	<p>Leidžiama išgraužų skylutės iki 2 mm pločio. Didesnio diametro kirmgraužoms būtinai teisingai parinktas ir kokybiškas gamyklinis užtaisyimas.</p>
<p>7.</p>	 <p>Šerdis vamzdelis</p>	<p>Leidžiama</p>	<p>Leidžiama</p>
<p>8.</p>	 <p>Įplyšimai nuo džiovavimo <sup>3, 5, 7</sup> Stovis pateikimo metu</p>	<p>Neribojama</p>	<p>Leidžiamas plotis iki 2 mm</p>

9.	 <p>Spalvos pakitimai dėl pamėlynavimo, taip pat raudoni ir rudi dryžiai <sup>5</sup> <b>Stovis pateikimo metu</b></p>	Neribojama	Iki 10% bendro matomo detalės paviršiaus ploto
10.	 <p>Pelėsis <sup>5</sup> <b>Stovis pateikimo metu</b></p>	Neleidžiamas	Neleidžiamas
11.	 <p>Įvairūs nešvarumai <sup>5</sup> <b>Stovis pateikimo metu</b></p>	Leidžiama iki 10% detalės paviršiaus ploto	Neleidžiama

12.	 Atstumas tarp dyginių sujungimų	Neribojamas	Neribojamas
13.	 Paviršius	Leidžiami neišobliavimai iki 5% paviršiaus ploto ne > 3mm gylio	Obliuotas su nuimtais kantais, jeigu užsakyme nereikalaujama kitaip, pvz. kantai statūs. Leidžiamos obliavimo bangelės iki 1 mm gylio.
14.	 Įaugusi žievė	Leidžiama	Plotis iki 10 mm, ilgis iki 60 mm. Didesniems įaugusios žievės defektams būtinas teisingai parinktas ir kokybiškas gamyklinis užtaisymas.

15.	 <p style="text-align: center;">Išplėšimai</p>	Leidžiama	Gylis iki 2 mm, skersmuo iki 15 mm. Didesniems išplėšimams būtinas teisingai parinktas ir kokybiškas gamyklinis užtaisyimas.
-----	---	-----------	--

## PASTABOS:

<sup>1</sup> Nukrypimai nuo apibrėžtų ribinių verčių kriterijams 2, 3, 6-9, 12,13 ir 15 turi būti tokiose ribose:

➤ daugiausiai 3 nukrypimai / 1m<sup>2</sup> STANDARTINEI vizualinės paviršiaus kokybės klasei.

<sup>2</sup> Didžiausias leistinas šakos dydis priklauso nuo stiprumo klasės pagal DIN 4074-1:2012

<sup>3</sup> Skaičius neribojamas.

<sup>4</sup> Šakų skersmens matavimas analogiškas kaip atskirų šakų matavimas pagal DIN 4074-1:2012, 5.1.2.1.

<sup>5</sup> Stovis pateikimo metu.

<sup>6</sup> Užpildo mišinys, kurį vėliau būtų galima dažyti, turi būti aiškiai nurodytas užsakyme.

<sup>7</sup> Kaip ir visuose konstrukciniuose medžio masyvo gaminiuose gali būti įplyšimų. Plyšimo gylis matuojamas 0,1 mm storio juostiniu matuokliu. Nepriklausomai nuo statybinės konstrukcijos paviršiaus kokybės, elementams, kurie nėra veikiami tempimo įtempimų statmenai pluošto, plyšimo gylis gali būti ne daugiau 1/6 konstrukcijos pločio iš kiekvienos pusės ir elementams, kurie yra veikiami tempimo įtempimų statmenai pluoštui įplyšimų gylis, gali būti ne daugiau 1/8 detalės pločio iš kiekvienos pusės. Esant gilesniems įtrūkimams, nekritinę būseną turėtų patikrinti ekspertas.

**Jeigu užsakyme nėra susitarimo dėl paviršiaus kokybės klasės, įprastai gaminiai pateikiami standartinės vizualinės paviršiaus kokybės klasės.**

*Klijuota sluoksninė mediena, lyginant ją su masyvia neklijuota mediena, yra skilinėjimams atsparesnis medienos produktas. Dėl klimato ar aplinkos sąlygų keitimosi ir svyravimų atsiradę plyšimai medienos paviršiuje yra neišvengiami. Jie nėra traktuojami kaip skilinėjimai, yra leidžiami, ir neturi įtakos klijuotos detalės stiprumui.*